SUBSTRATE FOR LEAD-ACID STORAGE BATTERY ELECTRODE PLATE

Patent Number:

JP58066266

Publication date:

1983-04-20

Inventor(s):

ONO SUKEYASU

Applicant(s):

SHINKOUBE DENKI KK

Requested Patent:

☐ JP58066266

Application Number: JP19810117993 19810728

Priority Number(s):

IPC Classification: H01M4/73

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To obtain a substrate for a lead-acid sotrage battery electrode plate having good high rate discharge performance and especially good voltage performance at low temperature, long duration, good adherence of an active mass with a substrate for an electrode plate, and a long life by using a porous lead alloy for the substrate for the electrode plate and increasing density of metal by decreasing the pore size in proportion to positioning upward the substrate.

CONSTITUTION: Pb-Ca type porous alloy sheet 1 having 1mm. thicker central portion that both side portions is pressed with press rollers 2, 3 to make a flat sheet 4. The central portion of the sheet 4 is impregnated with Pb-Sb type alloy metl in a impregnation apparatus 5. Then a sheet 11 having a solidified central portion 11a is drawn out from a drawing hole 10 under the impregnation apparatus 5. The solidified central portion is punched in order to form lug 12 and an upper frame 13, and the other portion except the lug 12 is punched in a circle to form a hole 14. A paste is filled in this substrate 15 for an electrode plate to make an electrode plate.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—66266

⑤Int. Cl.³H 01 M 4/73

識別記号

庁内整理番号 7239-5H ❸公開 昭和58年(1983)4月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3.頁)

匈鉛蓄電池極板用基体

②特

願 昭56—117993

②出

願 昭56(1981)7月28日

⑩発 明 者 小野祐靖

東京都新宿区西新宿二丁目1番 1号新神戸電機株式会社内

⑪出 願 人 新神戸電機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

明 細 會

- 1. 数額の名称 鉛書電池延旋田基体
- 2. 特許請求の範囲

多孔質の P b および P b ー S b、 P b ー C a 系合金からなる 鉛器電池極板用基体において、 極板用基体の上部に行くに従って孔径を減少さ せ金質の密度を高めたことを特徴とする鉛器電 池極板用基体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は多孔質の鉛合金から成る鉛書電池極板用基体に関するものである。

従来、自動車用鉛蓄電池に用いられる極板用基体は勢造あるいはエキスパンド加工等により製造されてきたが、その機能は集電体と活物質保持だけであり、従って設極板用基体を使った極板は活物質利用率の点で限界があった。

本発明は上記欠点を除去するものである。

一方、近年観合金、亜鉛、スズ、鉛、アルミニウム等の多孔質金質が開発されて来でおり、

その製造技はまずスポンツ状の発泡樹脂の空隙に流動状の耐火物を住入し硬化させ、次に樹脂と耐火物の一体化品を加熱して樹脂を気化させスポンツ状の多孔を持つ型を製作する。次の工程ではこの型に、溶けた金属を流し込み固まった後、耐火物を除去し、最初のスポンツ状の樹脂と同様の多孔質金属を得るわけである。

本発明は上記目的達成のために、上述の多孔 質鉛合金を極板用基体に用いると共に該基体の 上部に行くに従って孔径を減少させ金属の密度 を高めた鉛書電極極板用基体である。

本発明の一実施例について説明する。

第1回に示すように、上述した方法で製造した等適空間をもつ孔径 008~005mm。孔間隔 018~015mm、孔密度的 4×10 **個/ポで、中央部が両側部分より 1 mm厚くした P b - C a 来多孔質合金シート 1 を用意する。このシート 1 を第2回に示すように、プレスローラー2、3で、平6なシート 4を得る。

次に第3個に示すように、180℃に加熱し

た合浸装置 5 中にその上部に設けたシート供給口 6 よりシート 4 を供給する。而して含浸装置 5 の両側に投けた溶過供給 パイプ 7 、8 より 9 タイプ 8 数置中へ返空 ボンブに直結した吸引 プート B 数置 5 中でシート 4 の中央部分に上述した P b ー S b 系合金の溶過を含浸を 1 1 を引き出し口 1 0 から中央部 1 1 を引き出す。

次に第 4 図 に示すように、耳部 1 2 と上部フレーム 1 3 を形成する為 にソリッド化 した中央部 1 1 a にパンチングをほどこし、同時 に耳部 1 2 および上部フレーム 1 3 以外の部分にも円形パンチングをほどこして、孔 1 4 を設ける。孔 1 4 の直径は 5 ~ 1 0 mm、孔 1 4 と孔 1 4 の間隔は 2 ~ 7 mm 程度である。

次にこのように パンチングされた シート 1 1 を第 4 図 の破線 の位置で断載して、第 5 図に示

第1表から明らかなように従来の電池の正極 板の利用率が 5 7 多であるのに比べ、本発明に よる電池の正極板の利用率は65gと大幅に向 上した。また本発明による電池では、多孔質的 合金を極板用基体に用いたときの短所である大 幅な電圧降下を防止するために、極板用基体 1 5 の耳部 1 2 と上部 フレーム 1 3 をソリッド 化すると共に極板用基体15の上部に行くに従 って孔径を減少させ金属密度を高めたので、 - 1 5 C 、3 0 0 A 放電時 の 5 秒目電圧は従来 のものと同じで、放電持続時間は正極板の利用 率が上がったので反対に 2 6 砂長くなった。 更 には本発明の極板用基体15は基体表面も多数 の孔の一部で構成されているので、凹凸が激し く活物質との密着性も従来の極板のそれと比べ 良くなり。組立工程中の活物質の脱落も大幅に 減少した。里に又基体上部の電池抵抗を少くす る方法として基体 1 5 を厚くするのではなく、 プレス加工で孔を縮小し鉛合金密度を上げて対 処したので電池の容積増加を招くてとなく電気 す極板用基体15を得る。

次にこの極板用基体15にペーストを充填し低板とする。このようにして製作された極板はその基体15か互いに導通空間をもつ多孔質合金から成っているので、電解液は基体15の多孔中にも多く存在することになり、従って基体近傍の活動質が放電に与り易すくなり、従来の極板より活動質の利用率が向上する。

本発明の極板用基体を用いた電池と従来の電池、すなわちエキスパンド格子で同一重量のものを用い、活物質量、ペースト仕様、極板の大きさ等およびそれ以外の電池仕様も同一なものとで各試験を行なった結果を第1表に示す。

第 1 表

		本発明による電池	従来の電池
5 H R	持続時間	5 ° 47 '	5 *- 10 '
放電	正極板利用率	6 5 %	57%
-15C 300A	5秒目電圧	8.7 V	8.7 V
	持統時間	3'-07"	2'-41"


抵抗の減少も図れた。

以上のように、本発明によれば、活物質の利用率が大幅に向上すると共に低温時の高率放電 特性とくに電圧特性もよく且つ持続時間が長くなり、また活物質と極板用基体との密着性がよくなって長寿命となる等工業的価値は大きい。


第1図は本発明の一実施例の鉛書電池極板用基体に使われる多孔質合金シートの斜視図、第2図は本実施例の多孔質合金シートの中央をプレス加工している状態斜視図、第3図は同じくプレス加工後の多孔質合金シートの中央をリッド状に加工している状態斜視図、第3図は同じく中央の要の正面図、第5図は同じく鉛書電池極板用基体の正面図である。

1 は P b - C a 系 多孔 質合金シート。 1 2 は 耳部、13 は上部フレーム。 15 は 極板 用基体

> 特許出願人 新神戸電機株式会社 代表取締役 石 垣 武三戦



第4図



第5図 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -15